



removable



bubble free



75 mic



blockout



## decal polymeric vinyl R BF 75 BO

Vinilo autoadhesivo, con película de PVC polimérica de 75 mic de alta opacidad, adhesivo removible de alta performance y liner Clay Coated Embossed Paper de 135 gr. Recomendado para una amplia gama de aplicaciones promocionales a corto y mediano plazo en superficies planas o ligeramente curvadas.

### FACE MATERIAL

- PVC blanco calandrado y cepillado, con opacidad superior, fabricado a partir de resinas poliméricas.

Acabado	White Glossy		
	<i>Valor</i>	<i>Tolerancia</i>	<i>Norma</i>
Espesor (µm)	75	± 10%	ASTM D 1593
Peso (g/m <sup>2</sup> )	107	± 10%	ASTM D 1593
Gloss (60°C) (%)	≥ 65		ASTM D 523
Opacidad (D65/10°) - %	99,05		Método de prueba Digidelta

### ADHESIVE

- Clear acrylic based, removable bubble free

	<i>Valor</i>	<i>Norma</i>
Peel Adhesion 20 min (N/25mm)	> 4	FINAT FTM1
Peel Adhesion 24 h (N/25mm)	> 10	FINAT FTM1
Contracción (mm)	Max. 0,4	FINAT FTM14
Temperatura de aplicación (°C)	> 10	
Temperatura de servicio (°C)	-10 a 70	

### LINER

- Clay coated embossed paper

	<i>Valor</i>	<i>Tolerancia</i>	<i>Norma</i>
Espesor (µm)	126	± 10%	ISO 534
Peso (g/m <sup>2</sup> )	135	± 10%	ISO 536

## decal polymeric vinyl R BF 75 BO

### DURABILIDAD

- INTERIOR: < 3 años / EXTERIOR: < 2 años (no procesado)
- ALMACENADO: 12 meses desde la fecha de fabricación, aplicable solo al material que no ha sido procesado, en las siguientes CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
- Este material debe almacenarse a una temperatura de  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  y  $50\% \pm 5\%$  de humedad relativa, sin grandes variaciones climáticas.
- El área de almacenamiento debe estar seca y limpia.
- Mantenga el material en el embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y de la contaminación.
- No exponer a la luz solar directa ni a fuentes de calor.
- El producto debe almacenarse verticalmente, para que su calidad no se vea comprometida.

### MÉTODOS DE IMPRESIÓN

- Especialmente desarrollado para impresión solvente, eco-solvente, látex y UV en equipos de impresión de gran formato.
- Este producto debe protegerse con la laminación recomendada para proporcionar la resistencia necesaria.
- Para la mejor calidad de impresión posible, asegúrese de utilizar los perfiles de impresión correctos.
- Demasiada tinta en el producto provocará cambios en sus características, en secado inapropiado, desprendimiento de laminación y / o baja performance del producto.
- Un secado inadecuado puede provocar rizos, arrugas y fallas de adhesión, lo que se refleja en el resultado de la performance del material. Se recomienda un período mínimo de secado de 48 horas antes de cualquier procesamiento posterior. El secado debe realizarse con el producto desenrollado.

### APLICACIONES

- Superficie de aplicación: plana y ligeramente curvada
- Sustrato no recomendado para gráficos de piso (áreas con tráfico de vehículos); sustratos flexibles o de baja energía; superficies no planas; paredes de cartón pintadas o no; paredes de yeso; papel de pared; superficies sucias o ásperas; superficies de pintura degradadas.
- No exponer a vapores o derrames combustibles.
- Las superficies sobre las que se aplicará el material deben limpiarse cuidadosamente y no deben tener polvo, grasa o cualquier otra contaminación que pueda afectar la adhesión del material.
- La aplicación no vertical implica una reducción significativa en la durabilidad, así como el clima y los ángulos de exposición al sol.
- Antes de usar la película, recomendamos que permanezca al menos 24 horas a la temperatura de la zona de trabajo.
- Puede haber otros factores no descritos que pueden influir en el rendimiento en el uso.

### OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Decal no es responsable de la facilidad o velocidad de eliminación del material aplicado. Es necesario tener en cuenta las temperaturas adecuadas del aire y del sustrato.
- El usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica que desea, antes de usarlo.
- Los datos contenidos en esta información se basan en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Esta pretende ser una fuente de información y no representa una garantía. Sujeto a cambios sin previo aviso.
- Decal no es responsable por el mal uso o almacenamiento incorrecto y nunca podrá ser responsable por pérdidas o daños a terceros.

Fecha de revisión de la ficha técnica: 30.04.20  
Aprobado por: SC

Por favor, consulte nuestro sitio web [www.decal.es](http://www.decal.es) para información adicional o solicite cualquier aclaración necesaria a nuestros técnicos.